

Olymp

Trockengepresste keramische Fliesen für Wandbekleidungen im Innenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BIII⁰, Anhang L
 Dry pressed ceramic tiles for wall covering in indoor areas (earthenware tiles), DIN EN 14411, group BIII⁰, appendix L

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Wandfliese	30 x 90 cm	OL39.F01G	Olymp weiß glänzend
Wandfliese	30 x 90 cm	OL39.F01M	Olymp weiß matt
Wandfliese	30 x 90 cm	OL39.F18G	Olymp stripes weiß glänzend
Wandfliese	30 x 90 cm	OL39.F03G	Olymp beige glänzend
Wandfliese	30 x 90 cm	OL39.F03M	Olymp beige matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F01G	Olymp weiß glänzend
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F01M	Olymp weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F18G	Olymp stripes weiß glänzend
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F18M	Olymp stripes weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F03G	Olymp beige glänzend
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F03M	Olymp beige matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F19B	Olymp beton weiß silk
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F20M	Olymp wave weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F21M	Olymp zement weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F22B	Olymp sahara weiss-grau silk
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F23B	Olymp sahara weiss-beige silk
Wandfliese	40 x 120 cm	OL41.F01G	Olymp weiß glänzend
Wandfliese	40 x 120 cm	OL41.F01M	Olymp weiß matt



Biegefestigkeit

Bending strength
(EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness $\geq 7,5$ mm: ≥ 12 N/mm²



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles
(EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled



Brandverhalten

Reaction to fire
(EN 13501-1)

Klasse/Class A1

Das oben aufgeführte Produkt wird nach der Norm DIN EN ISO 10545-13 auf seine chemische Beständigkeit hin überprüft und erfüllt die Anforderungen. Folgende Säuren und Laugen kommen hierbei zum Einsatz: DIN EN 10545-13

Säure

3 %ige Salzsäure
18 %ige Salzsäure
10 %ige Zitronensäure
5 %ige Milchsäure

Lauge

3 %ige Kalilauge
10 %ige Kalilauge

Haushaltchemikalien

10 %ige Ammoniumchloridlösung
2 %ige Natriumhypochloridlösung

GEPADI Fliesen GmbH
i.V. Jochen Keil
Laborleiter

GEPADI
home + style ceramics

GEPADI FLIESEN GMBH
POSTFACH 1309 | 35663 DILLENBURG
WWW.GEPADI.DE

Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

09/2018