

PRODUKTDATENBLATT

COVER

Mediterraner Lifestyle – urban inszeniert.

Ausdrucksstarke Natursteinoptik aus Steinzeug.
Für eindrucksvolle Wandgestaltungen in deinem Zuhause.



COVER FARBEN

GEPADI®



Cover steingrau



Cover sandbeige



Cover graphite



Cover patina

COVER FORMATE

GEPADI®



Wandfliese
16 x 42 cm
Cover steingrau
(160 x 420 mm)

C014.F02M



Wandfliese
16 x 42 cm
Cover sandbeige
(160 x 420 mm)

C014.F03M



Wandfliese
16 x 42 cm
Cover graphite
(160 x 420 mm)

C014.F05M



Wandfliese
16 x 42 cm
Cover patina
(160 x 420 mm)

C014.F08M

COVER ARTIKELDATEN

GEPADI®



FARBE ARTIKEL-NR.		BODEN- UND WANDFLIESE 16 x 42 cm
	COVER STEINGRAU	C014.F02M
	COVER SANDBEIGE	C014.F03M
	COVER GRAPHITE	C014.F05M
	COVER PATINA	C014.F08M
NENNMASS		16 x 42 cm
HERSTELLMASS		160 x 420 x 6 mm
REKTIFIZIERT		NEIN
KARTON	Stück	16
	m²/lm	1,080
	kg	17,744
m²/lm	Stück	14,815
	kg	16,430
PALETTE	m²/lm	42,119
	kg	692
	Karton	39

-  Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3): 0,5 – 3 %
-  Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$
-  Bruchlast (DIN EN 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5 \text{ mm}$: $> 1.300 \text{ N}$
Fliesenstärke $< 7,5 \text{ mm}$: $> 700 \text{ N}$
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten: Klasse A1

COVER TECHNISCHE WERTE

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme $0,5\% < E_b \leq 3\%$, Gruppe BI_b Anhang H
Für Wandausführungen im Innen- und Außenbereich

GEPADI®

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Wandfliese	16 x 42 cm	CO14.F02M	Cover steingrau
Wandfliese	16 x 42 cm	CO14.F03M	Cover sandbeige
Wandfliese	16 x 42 cm	CO14.F05M	Cover graphite
Wandfliese	16 x 42 cm	CO14.F08M	Cover patina



Wasseraufnahme (Mittelwert)
Water absorption (Average value)
(EN ISO 10545-3):

0,5 - 3 %



Biegefestigkeit
Bending strength
(EN ISO 10545-4):

$\geq 35 \text{ N/mm}^2$



Bruchlast
Breaking strength
(EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$: $>1.300 \text{ N}$
Fliesenstärke/Thickness $< 7,5 \text{ mm}$: $> 700 \text{ N}$



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C
Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE
(EN ISO 10545-8):

$< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$



Temperaturwechselbeständigkeit
Thermal shock resistance
(EN ISO 10545-9):

erfüllt/is fulfilled



Frostbeständigkeit
Frost resistance
(EN ISO 10545-12):

erfüllt/is fulfilled



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten
Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles
(EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled



Brandverhalten
Reaction to fire
(EN 13501-1)

Klasse/Class A1/A1_{FL}

GEPADI®

home & style ceramics

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

GEPADI. Eine Marke der Ströher Gruppe.
GEPADI Fliesen GmbH · Kasseler Straße 41 · 35683 Dillenburg
T. +49 2771 391-0 · F. +49 2771 391-340 · info@gepadi.de · www.gepadi.de

