



GEPADI® WOODCHIC

www.gepadi.de

Woodchic natur beige



Woodchic natur braun





Boden- und Wandfliese
120 x 20 cm
Woodchic natur beige
(1200 x 195 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
W021.F03M



Boden- und Wandfliese
120 x 20 cm
Woodchic natur braun
(1200 x 195 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
W021.F04M

WOODCHIC ARTIKELÜBERSICHT

Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G Bl_a

FULL BODY		
FARBE ARTIKEL-NR.		BODEN- UND WANDFLIESE 20 x 120 cm
	WOODCHIC NATUR BEIGE	W021.F03M
	WOODCHIC NATUR BRAUN	W021.F04M
NENNMASS		20 x 120 cm
HERSTELLMASS		195 x 1200 x 10 mm
RUTSCHFESTIGKEIT		R 10
REKTIFIZIERT		JA
KARTON	Stück	4
	m ² /lm	0,960
	kg	25,000
m ² /lm	Stück	4,167
	kg	26,042
PALETTE	m ² /lm	43,200
	kg	1.125
	Karton	45



Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3):
Mittelwert < 0,1 %



Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4): ≥ 35 N/mm²



Bruchlast (DIN EN 10545-4):
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N



Verschleißwiderstand der Oberfläche für
unglasierte Platten (EN ISO 10545-7): ≤ 175 mm³



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C)
bis 100° C (EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁹K⁻¹



Temperaturwechselbeständigkeit
(DIN EN 10545-9): erfüllt



Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12): erfüllt



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure
und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten
(EN ISO 10545-13): erfüllt



Brandverhalten: Klasse A1



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im
nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51 097):
Boden- und Wandfliesen k.A.



Trittsicherheit (schiefe Ebene DIN 51130):
Boden- und Wandfliese: R 10



WOODCHIC

WOODCHIC TECHNISCHE WERTE

GEPADI®

Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, Anhang G

Porcelain stoneware tiles for interior and exterior floor and wall coverings, DIN EN 14411, group BI_a, appendix G

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Boden- und Wandfliese	120 x 20 cm	WO21.F03M	Woodchic natur beige
Boden- und Wandfliese	120 x 20 cm	WO21.F04M	Woodchic natur braun

	Wasseraufnahme (Mittelwert) Water absorption (Average value) (EN ISO 10545-3):	< 0,1 %
	Biegefestigkeit Bending strength (EN ISO 10545-4):	≥ 35 N/mm ²
	Bruchlast Breaking strength (EN ISO 10545-4):	Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N
	Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten Resistance of surface abrasion for unglazed tiles (EN ISO 10545-7):	≤ 175 mm ³
	Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE (EN ISO 10545-8):	< 80x10 ⁻⁷ K ⁻¹
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance (EN ISO 10545-9):	erfüllt/is fulfilled
	Frostbeständigkeit Frost resistance (EN ISO 10545-12):	erfüllt/is fulfilled
	Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (EN ISO 10545-13):	erfüllt/is fulfilled
	Brandverhalten Reaction to fire (EN 13501-1)	Klasse/Class A1

WOODCHIC TECHNISCHE WERTE

GEPADI®

Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, Anhang G

Porcelain stoneware tiles for interior and exterior floor and wall coverings, DIN EN 14411, group BI_a, appendix G

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Boden- und Wandfliese	120 x 20 cm	WO21.F03M	Woodchic natur beige
Boden- und Wandfliese	120 x 20 cm	WO21.F04M	Woodchic natur braun



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich

Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas (DIN 51 097)

Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles Gruppe/Group: k.A.



Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)

Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure) (DIN 51 130)

Gruppe/Group: R 10

GEPADI®

Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der STRÖHER GMBH.

Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg

T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340 · info@gepadi.de | www.gepadi.de

