

# OLYMP

**Keramische Fliesen, trockenengepresst mit hoher Wasseraufnahme DIN EN 14411, E<sub>b</sub> > 10%, Gruppe BIII<sup>b</sup>, Anhang L  
Für Wandausführungen im Innenbereich.**

Ceramic tiles dry pressed with high water absorption DIN EN 14411, E<sub>b</sub> > 10%, group BIII<sup>b</sup>, appendix L  
For interior wall coverings.

Bezeichnung/Description	Format/Size	Artikelnummer/Order number	Farbe/Colour
Steingutfliese	40 x 120 cm	95024-028	2200 weiß glänzend
Steingutfliese	40 x 120 cm	95024-027	2201 weiß matt
Steingutfliese	40 x 120 cm	95024-029	2270 Beats grau
Steingutfliese	40 x 120 cm	95024-030	2212 Beats beige
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-002	2200 weiß glänzend
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-003	2201 weiß matt
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-004	2210 beige glänzend
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-005	2211 beige matt
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-006	2270 Beats grau
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-007	2212 Beats beige
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-010	2204 Beton weiß silk
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-011	2205 Wave weiß matt
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-012	2206 Zement weiß matt
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-013	2271 Sahara weiß-grau silk
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-014	2213 Sahara weiß-beige silk
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-008	2202 Stripes weiß glänzend
Steingutfliese	30 x 60 cm	95024-009	2203 Stripes weiß matt



#### Biegefestigkeit (Mittelwert)

Bending strength (Average value)  
(DIN EN ISO 10545-4)

Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm:  
≥ 12 N/mm<sup>2</sup>  
Fliesenstärke/Thickness < 7,5 mm:  
≥ 15 N/mm<sup>2</sup>



#### Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds –  
of tiles  
(DIN EN ISO 10545-13)

erfüllt/is fulfilled



#### Brandverhalten

Reaction to fire  
(DIN EN 13501-1)

Klasse/Class A1



GEPADI FLIESEN GMBH  
POSTFACH 1309 | 35663 DILLENBURG  
WWW.GEPADI.DE

#### Gepadi Fliesen GmbH

i. V. Jochen Keil

Leiter Labor und Anwendungstechnik

Head of Laboratory & Applications